



## HEMPATEX® E. V. PRIMER 19151

Прежнее название: Werofa Spezial E-Firnis 19151D

<b>Описание:</b>	HEMPATEX E.V. PRIMER 19151- краска на специальном связующем для временной защиты от коррозии оборудования, работающего при высоких температурах.
<b>Рекомендуемое применение:</b>	Для временной коррозионной защиты во время хранения и производства высокотемпературного оборудования, такого как трубы, теплообменники и горячие вентиляционные трубы. При нагревании краска медленно разлагается при умеренном выходе газов.
<b>Сертификация:</b>	Разрешен в качестве не удаляемого при сварке грунта согласно DAST-Richtlinie 006 (при толщине сухой пленки 20 мкм/ 0,8 мил)
<b>Доставка:</b>	По предварительному заказу.

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет/№ оттенка:	Красный/ 50670
Внешний вид:	Матовый
Сухой остаток, об. %:	48± 1(DIN 53219)
Теоретический расход:	8 кв. м/л - 60 мкм 321 кв. футов/галлон США - 2,4 мил
Точка воспламенения:	24°C/77°F
Удельный вес:	1,6 кг/л - 13,4 фунт/галлон США
Время высыхания до отлипа	30 минут(приблизительно) при 20°C/ 68°F
Летучие органические соединения:	405 г/л - 3,4 фунт/ галлон США

*Допускается изменение показателей в рамках нормального производственного допуска, причем изменения должны соответствовать ИСО 3534-1. Подробнее см. раздел "Пояснения" в каталоге Hempel.*

### НАНЕСЕНИЕ:

Способ нанесения:	Безвоздушное распыление	Кисть	Валик
Разбавитель(макс. об.):	08080 (5%)	08080 (5%)	08080 (5%)
Сопловое отверстие:	.013"-.017"		
Давление на выходе из сопла:	130 бар/1885psi (Данные для безвоздушного распыления - рекомендуемые, возможны коррективы).		
Очистка инструмента:	HEMPEL'S THINNER 08080		
Толщина пленки, сухой:	60 мкм/ 2,4 мил		
Толщина пленки, мокрой:	125 мкм/5 мил		
Интервал перекрытия, мин.:	Когда высохнет		
Интервал перекрытия, макс.:	Нет		



## HEMPEL'S E.V. PRIMER 19151

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:** Удалить масло и жир при помощи подходящего моющего средства. Удалить соль и непрочно держащуюся краску. Абразивная очистка улучшит антикоррозионные свойства.

**УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:** Наносить на чистую и сухую поверхность с температурой выше точки росы во избежании конденсации. Используйте только в тех случаях, когда процессы нанесения и высыхания может протекать при температуре выше 0°C/30°F с относительной влажностью ниже 80%.

**ПРЕДЫДУЩИЙ СЛОЙ:** Нет.

**ПРИМЕЧАНИЯ:** В зависимости от цели может быть использована при другой толщине, чем рекомендована. Это изменит расход и может повлиять на время высыхания.

**Внимание:** **HEMPATEX E.V. PRIMER 19151 предназначена только для профессионального применения.**

### МЕРЫ

**ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** Обращаться с осторожностью. До и в ходе применения необходимо соблюдать Меры предосторожности, изложенные на этикетках упаковки и банок. Подробнее см. *Меры предосторожности при работе с лакокрасочными материалами HEMPEL* и соблюдайте национальные и региональные требования по охране труда. Это касается индивидуальной защиты, такой как защиты легких, глаз, кожи и не только этого, медицинского лечения в случае проглатывания краски или другого непосредственного контакта с краской. Соблюдайте необходимые меры предосторожности для того, чтобы избежать возможного риска возникновения пожара или взрывов, а также для защиты окружающей среды. Наносите краску только в хорошо проветриваемых зонах и обеспечьте наличие соответствующей принудительной вентиляции при нанесении краски в закрытых помещениях и при отсутствии циркуляции воздуха.

Настоящая *Технологическая карта продукта* заменяет все ранее опубликованные. За объяснением значений терминов и области применения продукта обращайтесь к *Пояснительным запискам*, написанным для соответствующих *Технологических карт продукта*. Технические данные, указания и рекомендации, приведенные в этой *Технологической карте продукта*, являются результатом испытаний и опыта, накопленного при контролируемых или специально заданных условиях. Их точность, полнота и пригодность в конкретных условиях любого подразумеваемого использования Продукции должны определяться исключительно Покупателем и/или Потребителем. Поставка продукции и любое техническое содействие обеспечиваются в соответствии с **ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖ, ПОСТАВОК И ОБСЛУЖИВАНИЯ HEMPEL**, если иное не согласовано специально в письменной форме. Производитель и Продавец не несут ответственности, а Покупатель и/или Потребитель отказываются от предъявления претензий, включая любого рода ответственность за ситуации, возникающие из-за халатности или по другой подобной причине, за исключением, как сказано в вышеупомянутых **ОБЩИХ УСЛОВИЯХ**, ответственности за любые последствия, нанесение травм, прямых и косвенных потерь и повреждений, происшедших по причине применения продукции в соответствии с рекомендациями, изложенными выше, на обратной стороне листа или в другом источнике.  
*Данные продукта* могут быть изменены без предупреждения и автоматически становятся недействительными через 5 лет после даты опубликования.

Издание: HEMPEL A/S.