

# Технические характеристики ANTIFOULING SEAQUANTUM LLL (ПРОТИВООБРАСТАЮЩАЯ КРАСКА СИКВОНТУМ ЛЛЛ)



## Описание продукта

Antifouling Seaquantum LLL – не содержащее олово самополирующееся противобрастающее покрытие на основе гидролиз-органосилил полимера как связующего вещества. Эта основа растворяется в морской воде со скоростью, обеспечивающей непрерывный контакт с активным, «свежим» противобрастающим покрытием.  
Соответствует конвенции IMO по противобрастающим покрытиям (AFS/CONF/26).

## Рекомендации по использованию

Рекомендуется использовать для окраски судов с неограниченным районом плавания и доковым периодом до 60 месяцев.

## Толщина пленки и укрывистость

	Min	Max
Толщина сухой пленки (микрон)	70	110
Толщина мокрой пленки (микрон)	140	220
Теоретическая укрывистость (м <sup>2</sup> /л)	7,1	4,5

## Физические свойства

Цвет	темно-красный, светло-красный
Сухой остаток (по объему)	50± 2
Температура вспышки	26 °C ± 2 (Setaflash)

\*Измеряется в соответствии с ISO 3233:1998 (E)

Цвет может измениться после контакта с морской водой вследствие растворения оксида меди в морской воде.

## Подготовка поверхности

### Поверхности с нанесенным покрытием

Наносить на чистый, сухой соответствующий грунт/предыдущий слой или неповрежденное самополирующееся противобрастающее покрытие в соответствии с требованиями Йотун. Очистите поверхность водой высокого давления.

### Другие поверхности

Данное покрытие может быть использовано и для других поверхностей. Для получения более детальной информации обращайтесь в ближайший к Вам офис компании Йотун.

## Условия при нанесении

Температура поверхности при нанесении должна быть, по крайней мере, на 3°C выше точки росы воздуха. Температура и относительная влажность измеряются непосредственно вблизи поверхности. В замкнутых пространствах необходимо обеспечить хорошую вентиляцию для правильного высыхания покрытия.

## Методы нанесения

<b>Распылитель</b>	Используйте безвоздушное распыление.
<b>Кисть</b>	Можно использовать, но необходимо контролировать толщину получаемого сухого слоя.
<b>Валик</b>	Можно использовать, но необходимо контролировать толщину получаемого сухого слоя. При окраске валиком необходимо контролировать нанесение достаточного количества материала для достижения необходимой толщины сухого слоя.

## Характеристики по нанесению

**Соотношение компонентов (по объему)** Однокомпонентная упаковка

**Разбавитель/очиститель** Разбавитель Йотун № 7

### Рекомендации по безвоздушному распылению

**Давление на сопле** 15 МПа (150 кПа/см<sup>2</sup>, 2100 psi).

**Размер сопла** 0,53 - 0,78 мм (0,021 - 0,031").

**Угол распыла** 65-80 °

**Фильтр** Обеспечить чистоту фильтра.

## Время высыхания

Время высыхания, в основном зависит от циркуляции воздуха, температуры, толщины пленки и числа покрытий. Данные, приведенные в таблице, соответствуют следующим условиям:

- \* Хорошая вентиляция (наружные работы или свободная циркуляция воздуха)
- \* Рекомендуемая толщина пленки
- \* На нейтральную основу наносится один слой

Температура поверхности	5°C	10°C	23°C	40°C
<b>Высохший до исчезновения отлипа</b>	60 мин.	60 мин.	30 мин.	30 мин.
<b>Высохший до образования твердой пленки</b>	4 ч.	4 ч.	3 ч.	3 ч.
<b>Высохший для спуска на воду <sup>1</sup></b>	12-24 ч.	12-22 ч.	10-20 ч.	8-16 ч.
<b>Высохший до нанесения последующего слоя, минимум <sup>2</sup></b>	5 ч.	5 ч.	4 ч.	4 ч.

<sup>1</sup> Приведенный временной интервал отражает среднее время при доковании судна, где время высыхания зависит от общей толщины слоя нанесенного грунта/противообрастающего покрытия. Время высыхания увеличивается с увеличением толщины слоя.

<sup>2</sup> Поверхность должна быть сухой и чистой перед нанесением последующего слоя.

Приведенные данные могут использоваться только как рекомендуемые. В действительности, время высыхания/время до нанесения последующего слоя может варьироваться в зависимости от толщины пленки, вентиляции, влажности, системы окраски, условий эксплуатации и механического воздействия и т.д. Полное описание системы окраски можно найти в покрасочной спецификации, где должны быть указаны все параметры и специальные условия.

## Рекомендуемый тип грунта

Антикоррозионная грунтовочная система используется с Vinyguard Silvergrey 88 в качестве промежуточного/связующего слоя покрытия.

## Хранение

Продукт должен храниться в соответствии с национальными правилами. Упакованный продукт должен содержаться в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла и возгорания. Упаковка должна быть плотно закрыта.

## Обращение

Обращаться осторожно. Тщательно перемешивать перед использованием.

---

## Упаковка

20 – литровый контейнер.

Упаковка может варьироваться в зависимости от страны в соответствии с местными правилами.

---

## Охрана здоровья и техника безопасности

Просим соблюдать рекомендации по мерам безопасности, указанным на упаковке. Используйте в хорошо проветриваемом помещении. Не вдыхайте пыль. Избегайте контактов с кожей. При попадании на кожу немедленно обработайте подходящими очистителями, мылом и водой. Глаза необходимо немедленно промыть водой и обратиться к врачу.

**Для детального ознакомления с данными по охране здоровья и технике безопасности для данного продукта См. Материалы по Правилам Безопасности (MSDS).**

---

### ЗАМЕЧАНИЕ

*Вышеуказанная информация дана исходя из имеющихся у нас сведений, основанных на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Однако, в связи с тем, что данный продукт часто используется в условиях вне нашего контроля, мы не можем давать никаких гарантий, кроме качества самого продукта. Мы оставляем за собой право изменять вышеуказанные данные без уведомления.*

#### Головной офис и Скандинавия

Jotun A/S  
P.O. Box 2021  
N-3248 Sandefjord  
Norway

Phone +47 33 45 70 00  
Fax +47 33 46 46 13

#### Европа

Joun Paints (Europe) Ltd  
Stather Road, Flixborough  
North Lincolnshire DN15 8RR  
United Kingdom

Phone +44 172 44 00 000  
Fax +44 172 44 00 100

#### Средний Восток

Jotun U.A.E. Ltd. LLC  
Al Quoz Industrial area  
P.O. Box 3671  
Dubai U.A.E.

Phone +971 43 39 50 00  
Fax +971 43 38 06 66

#### Юго-Восточная Азия

Jotun (Singapore) Pte.Ltd.  
No 11-15, Sixth Lok Yang Rd  
Jurong  
Singapore 628 111

Phone +65 6265 4711  
Fax +65 6265 7484

Йотун – это мультинациональная компания, имеющая свои фабрики, офисы и склады в более чем 50 странах мира. Для получения информации о ближайшем к Вам офисе Йотун, пожалуйста, обращайтесь в региональный офис или посетите наш веб сайт [www.jotun.com](http://www.jotun.com)

ВЫПУЩЕНО 13 АВГУСТА 2004 ЙОТУН ПЭЙНТС  
НАСТОЯЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАМЕНЯЮТ СОБОЙ ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ РЕДАКЦИИ