



## HEMPALIN® DECKPAINT 53240

**Описание:** HEMPALIN DECKPAINT 53240 – быстросохнущая, стиролсодержащая алкидная краска. Износостойкая и устойчивая к воздействию солнечного света, соленой воды и к брызгам масел, но не устойчива к ароматическим углеводородам, таким как определенные сорта бензина. Для получения нескользящей поверхности - см. ПРИМЕЧАНИЯ на обороте.

**Рекомендуемое применение:** В качестве окончательного покрытия общего назначения, применяемого для окраски наружных и внутренних поверхностей стальных палуб, трапов, переходных мостиков и т.п., работающих в средах с низкой и средней степенью агрессивности.

**Эксплуатационные температуры:** В сухой среде: макс. 120 °C/248 °F.

**Сертификация:** Одобрена как материал с низкой скоростью распространения пламени соответствующими официальными органами Дании, Франции, Испании, Сингапура и Германии, в соответствии с резолюцией IMO MSC 61 (67). Имеет датский, французский, испанский, сингапурский, малазийский и немецкий сертификат экспертизы типа ЕС. Пожалуйста смотри ПРИМЕЧАНИЕ на обороте.

**Доставка:** По предварительному заказу.

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет/№ оттенка:	Зеленый/40640	Красный/50630
Внешний вид:	Полуглянцевый	Полуглянцевый
Сухой остаток, об. %:	42±1	41±1
Теоретический расход:	14,0 кв. м/л - 30 мкм 561 кв. фут/галлон США - 1,2 мил	13,7 кв. м/л - 30 мкм 548 кв. фут/галлон США - 1,2 мил
Точка воспламенения:	28 °C/82 °F	28 °C/82 °F
Удельный вес:	1,1 кг/л - 9,2 фунт/галлон США	1,1 кг/л - 9,2 фунт/галлон США
Время высыхания до отлипа:	Приблизительно 1 час при 20 °C/68 °F	Приблизительно 1 час при 20 °C/68 °F
Летучие органические соединения:	490 г/л - 4,1 фунт/галлон США	495 г/л - 4,1 фунт/галлон США

*Допускается изменение показателей в рамках нормальных производственных допусков, причем изменения должны соответствовать ИСО 3534-1. Подробнее см. раздел "Пояснения" в каталоге Hempel.*

### НАНЕСЕНИЕ:

Способ нанесения:	Безвоздушное распыление	Пневматическое распыление	Кисть
Разбавитель (макс. об.):	08080 (5%)	08080 (15%)	08080 (5%)
Сопловое отверстие:	.018"-.021"		
Давление на выходе из сопла:	150 бар/2200 psi <i>(Данные для безвоздушного распыления - рекомендуемые, возможны коррективы)</i>		
Очистка инструмента:	Разбавителем THINNER 08080		
Толщина пленки, сухой:	30 мкм/1,2 мил		
Толщина пленки, мокрой:	75 мкм/3 мил		
Интервал перекрытия, мин.:	2 часа (при 20 °C/68 °F) (См. ПРИМЕЧАНИЯ на обороте)		
Интервал перекрытия, макс.:	4 часа (при 20 °C/68 °F) (См. ПРИМЕЧАНИЯ на обороте)		



## HEMPALIN DECKPAINT 53240

**УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:** В соответствии с общепринятой практикой выполнения окрасочных работ.  
В закрытых помещениях следует обеспечить надлежащую вентиляцию во время нанесения и высыхания.

**ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ СЛОЙ:** HEMPALIN PRIMER 12050 или согласно спецификации.

**ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ:** Нет.

**ПРИМЕЧАНИЯ:** **Сертификаты** были изданы под прежним номером 5324.  
Последующее покрытие следует наносить в течение 4 часов после высыхания первого слоя. При превышении данного интервала, последующее покрытие наносить только через две недели. Адгезия не зависит от максимального интервала.  
Перед перекрытием поверхности, которая находилась в загрязненной среде, необходимо тщательно промыть ее пресной водой под высоким давлением и дать ей высохнуть.  
Для получения нескользящей поверхности после нанесения и до высыхания (пока еще мокрый) первого слоя HEMPALIN DECKPAINT 53240, равномерно рассыпать поверх него продукт HEMPEL'S ANTI-SLIP 67500 (норма расхода - приблизительно 7,5 кг 67500 на 20 л. краски). После высыхания покрытия удалить излишек абразивного материала и нанести второй слой HEMPALIN DECKPAINT 53240. Противоскользких свойств поверхности можно также достичь путем размешивания 1,0 кг продукта HEMPEL'S ANTISLIP BEADS 67420 в 20 л HEMPALIN DECKPAINT 53240.

**Внимание:** **HEMPALIN DECKPAINT 53240 предназначен только для профессионального применения.**

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** Обращаться с осторожностью. До и в ходе применения необходимо соблюдать Меры предосторожности, изложенные на этикетках упаковки и банок. Подробнее см. *Меры предосторожности при работе с лакокрасочными материалами HEMPEL* и соблюдайте национальные и региональные требования по охране труда. Соблюдайте необходимые меры предосторожности для того, чтобы избежать возможного риска возникновения пожара или взрывов, а также для защиты окружающей среды. Наносите краску только в хорошо проветриваемых зонах и обеспечьте наличие соответствующей принудительной вентиляции при нанесении краски в закрытых помещениях и при отсутствии циркуляции воздуха.

Настоящая *Технологическая карта продукта* заменяет все ранее опубликованные. За объяснением значений терминов и области применения продукта обращайтесь к *Пояснительным запискам*, написанным для соответствующих *Технологических карт продукта*. Технические данные, указания и рекомендации, приведенные в этой *Технологической карте продукта*, являются результатом испытаний и опыта, накопленного при контролируемых или специально заданных условиях. Их точность, полнота и пригодность в конкретных условиях любого подразумеваемого использования Продукции должны определяться исключительно Покупателем и/или Потребителем. Поставка продукции и любое техническое содействие обеспечиваются в соответствии с **ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖ, ПОСТАВОК И ОБСЛУЖИВАНИЯ HEMPEL**, если иное не согласовано специально в письменной форме. Производитель и Продавец не несут ответственности, а Покупатель и/или Потребитель отказываются от предъявления претензий, включая любого рода ответственность за ситуации, возникающие из-за халатности или по другой подобной причине, за исключением, как сказано в вышеупомянутых **ОБЩИХ УСЛОВИЯХ**, ответственности за любые последствия, нанесение травм, прямых и косвенных потерь и повреждений, происшедших по причине применения продукции в соответствии с рекомендациями, изложенными выше, на обратной стороне листа или в другом источнике.  
*Данные продукта* могут быть изменены без предупреждения и автоматически становятся недействительными через 5 лет после даты опубликования.

Издание: HEMPEL A/S.